

# テクニカルデータシート

## DIE SLICK® AD 100 J

### 水溶性離型剤

DIE SLICK® AD 100 Jは高性能な合成ポリマーを配合した離型剤です。

### 製品資料

完成された離型剤を使用することで、高温での保護特性を最適化するように配合されています。

### 推奨用途

DIE SLICK® AD 100 J シリーズは、水に希釈して使用することにより最適な冷却性と潤滑性が発揮されるように設計されており、水と潤滑剤の希釈比は通常 80:1 から 200:1 の範囲です。各ダイカスト工程の条件は異なるため、貴社の経験に基づいて比率を評価する必要があります。

### 一般性状

性状	代表値	単位
外観	白色液体	
pH	9.0-10.0	
密度	984	kg/m <sup>3</sup> @15°C

\*これらの性状は代表値であり、規格には使用されません。

### 特長

- 頑丈な金型フィルムを形成し、焼き付けを防ぎ、溶湯の流れを良好に保ちます
- 鋳肌面が非常に明るく綺麗です
- 煙が少なく、汚れが発生しません

### 保管及び取り扱い

保管、安全な取り扱い、廃棄に関する情報については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

お客様の責任において、当社推奨範囲を超えた製品の取り扱い、保管、使用および廃棄による製品の故障またはかかる条件から生じるいかなる傷害や損害について、当社は責任を負わないものとします。

弊社は出版時点でのこの資料の正確性を確保するため、合理的な措置を講じています。出版後の変更は資料の中身に影響を及ぼす可能性があります。この資料は本製品専用です。本製品をご使用の際は、危険性及び製品のパラメータについて安全データシート（SDS）をご確認ください。製品性能及び関連するデータの正確性に関して、いかなる目的への商品性や適合性を含めて、明示であろうと黙示であろうと、弊社は一切責任を負いません。017114。

